

Massepulver Nr. 1100

Chemische Analyse:	SiO ₂	59,9 %
	Al_2O_3	33,1 %
	TiO ₂	0,6 %
	Fe ₂ O ₃	0,8 %
	CaO	0,5 %
	MgO	0,2 %
	K ₂ O	3,6 %
	Na ₂ O	0,9 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 5

Brenntemperatur:	1200 °C	1240 °C
Brennfarbe:	weiß	weiß
Brennschwindung in %:	8	9
Wasseraufnahme in %:	0,7	0,1

Wärmeausdehnungskoeffizient:

(WAK)

20 °C - 400 °C	55	56
20 °C - 500 °C	56	56
20 °C - 600 °C	58	58

WAK * 10⁻⁷/K