GOERG & SCHNEIDER
Keramische Massen

Massepulver Nr. 209

Chemische Analyse:

SiO_2	72,2	%
Al_2O_3	22,4	%
TiO_2	1,3	%
Fe_2O_3	0,9	%
CaO	0,0	%
MgO	0,3	%
K_2O	2,8	%
Na_2O	0,0	%

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 3

Brenntemperatur:	1070 °C	1140 °C	1240 °C
Brennfarbe	weiß	hell	hell
Brennschwindung in %:	2	4	6
Wasseraufnahme in %:	13	8	1

Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)

20 °C - 400 °C	59	64	62
20° C - 500 °C	60	67	65
20 °C - 600 °C	73	80	74

WAK * 10^{-7}/K

Feuchtedehnung in %:	0,185	0,108

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden