

Massepulver Nr. 411

<u>Chemische Analyse:</u>	SiO ₂	65,5 %
	Al ₂ O ₃	19,4 %
	TiO ₂	1,3 %
	Fe ₂ O ₃	0,8 %
	CaO	7,3 %
	MgO	3,4 %
	K ₂ O	2,3 %
	Na ₂ O	0,1 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 3

Brenntemperatur: 1050° C

Brennfarbe: hell

Brennschwindung in %: 0,5

Wasseraufnahme in %: 12

Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)

20° C - 400 °C 74

20° C - 500 °C 78

20 °C - 600 °C 91

WAK * 10⁻⁷/K