

Krümelmasse Nr. 298

Inkl. 38 % Schamotte K 22, 0- 0,8 mm, staubreduziert

Chemische Analyse:

SiO ₂	72,7 %
Al ₂ O ₃	21,3 %
TiO ₂	1,6 %
Fe ₂ O ₃	1,2 %
CaO	0,1 %
MgO	0,4 %
K ₂ O	2,5 %
Na ₂ O	0,0 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 4

Brenntemperatur:	1070 °C	1140 °C	1240 °C
Brennfarbe:	hell	creme	creme-grau
Brennschwindung in %:	2	3	4
Wasseraufnahme in %:	10	7	5

Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK):

20° C - 400 °C	67	66	62
20° C - 500 °C	70	69	63
20 °C - 600 °C	83	81	73

WAK * 10⁻⁷/K