

Ton 1824

Chemische Analyse:

SiO ₂	74,2 %
Al ₂ O ₃	18,7 %
TiO ₂	1,4 %
Fe ₂ O ₃	2,6 %
CaO	<0,1 %
MgO	0,4 %
K ₂ O	2,4 %
Na ₂ O	<0,1 %

Brennfarbe:

hell

Brenntemperatur:

1070°C

1200 °C

Brennschwindung in %:

2,0

6,1

Siebrückstand in % > 63 µm

5,1