GOERG & SCHNEIDER
Tone · Schamotte · Massen

Ton 2123

Chemische Analyse:	SiO_2	77,9 %
	Al_2O_3	17,5 %
	TiO_2	2,1 %
	Fe_2O_3	0,8 %
	CaO	<0,1 %
	MgO	0,2 %
	K_2O	1,3 %
	Na_2O	0,1 %

Brennfarbe:	hell	
Brenntemperatur:	1070°C	1200 °C
Brennschwindung in %:	1,2	3,8

Siebrückstand in % > 63 µm	7,2
Siebrückstand in %>180 µm	1,1

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden