GOERG & SCHNEIDER
Tone · Schamotte · Massen

Kaolin KJ-R

Chemische Analyse:	SiO_2	71.5 %
	Al_2O_3	19.0 %
	TiO_2	1.1 %
	Fe_2O_3	4.2 %
	CaO	<0.1 %
	MgO	0.5 %
	K_2O	3.5 %
	Na_2O	<0.1 %

Firing colour:	red	
Firing temperature:	1070°C	1200 °C
Firing shrinkage %:	0.7	3.7

The following technical information is purely informative in character. All sales are bound to the general sales agreement.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden