GOERG & SCHNEIDER
Tone · Schamotte · Massen

Kaolin KR 30

Chemische Analyse:	SiO_2	71,2 %
	Al_2O_3	18,2 %
	TiO_2	1,1 %
	Fe_2O_3	5,1 %
	CaO	<0,1 %
	MgO	0,7 %
	K_2O	3,5 %
	Na_2O	<0,1 %

Brennfarbe:	rot	
Brenntemperatur:	1070°C	1200 °C
Brennschwindung in %:	0,6	6,3

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden