GOERG & SCHNEIDER
Keramische Massen

Tonmehl Nr. 1402

Chemische Analyse:	SiO_2	81,0 %
	Al_2O_3	14,3 %
	TiO_2	1,5 %
	Fe_2O_3	0,7 %
	CaO	0,2 %
	MgO	0,2 %
	K_2O	1,5 %
	Na_2O	0,1 %

Brennfarbe:	hell	
Trockenschwindung:	6	
Brenntemperatur:	1070 °C	1200 °C
Brennschwindung in %:	0,5	4
Wasseraufnahme in %:	13	5
Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)		
20 °C - 400 °C	72	80
20° C - 500 °C	79	85
20 °C - 600 °C	106	104

WAK * 10^{-7}/K

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden