GOERG & SCHNEIDER
Keramische Massen

Tonmehl Nr. 305

Chemische Analyse:

SiO_2	72,8	%
Al_2O_3	17,0	%
TiO_2	1,2	%
Fe_2O_3	6,0	%
CaO	0,0	%
MgO	0,4	%
K_2O	2,6	%
Na_2O	0,0	%

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 4

Brenntemperatur:	1070 °C	1140 °C
Brennfarbe:	rot	rot
Brennschwindung in %:	3	5
Wasseraufnahme in %:	8	5

Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)

20 °C - 400 °C	74	75
20° C - 500 °C	78	79
20 °C - 600 °C	95	94

WAK * 10^{-7}/K

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden