GOERG & SCHNEIDER
Keramische Massen

Kaolinmehl KW

Chemische Analyse:	SiO_2	73,3 %
	Al_2O_3	20,5 %
	TiO_2	1,1 %
	Fe_2O_3	0,9 %
	CaO	0,0 %
	MgO	0,3 %
	K_2O	3,6 %
	Na_2O	0,0 %

Brennfarbe: hell

Brenntemperatur:	1070 °C	1200 °C
Brennschwindung in %:	1	6
Wasseraufnahme in %:	14	3
Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)		
20 °C - 400 °C	60	64
20° C - 500 °C	63	68
20 °C - 600 °C	76	79

WAK * 10^{-7}/K

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden