GOERG & SCHNEIDER
Tone · Schamotte · Massen

Ton 3616

Chemische Analyse:

SiO_2	61,3	%
Al_2O_3	32,4	%
TiO_2	1,9	%
Fe_2O_3	1,6	%
CaO	0,2	%
MgO	0,4	%
K_2O	2,0	%
Na_2O	<0,07	%

Keramische Daten:

Brenntemperatur:	1070 °C	1200 °C
Brennfarbe:	hell	hell
Brennschwindung in %:	6	11

Diese technische Auskunft hat informativen Charakter. Alle Verkäufe erfolgen nach Muster zu den AGB.
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, Guterborn 1, D-56412 Boden